



Recanzone s.r.l.



Sede legale: Via Vercellone, 17 Stabilimento: Via Mongilardi, 3
13900 Biella ITALY Tel.+39.015.8408301 Fax.+39.015.8492660
Email: info@ocmflex.com Internet: www.ocmflex.com Internet Phone Skype: [ocmflex](https://www.skype.com)

Scheda tecnica PVC flessibile

Prodotto: Bandella in plastica trasparente per basse temperature

Cod.105

Dimensioni : 100/2mm 200/2mm 300/3mm

Bordo: Arrotondato sui lati

Colore: incolore blu

Resistenza al fuoco: M3

Massa: 3800 circa (g/m²)

Temperatura min. di lavoro: -30 C°

Proprietà	Norme	Unita	Cod.105
Massa volumetrica	DIN 53179	g/cm ³	1.22
Durezza Shore A	DIN 53505		75
Allungamento alla rottura	DIN 53455		340
Resistenza alla rottura	DIN 53455	daN/cm ³	1.6
Allungamento dopo la rottura	DIN 51034	%	68
Assorbimento acqua	DIN 53495	%	-0.2
Trasparenza	ASTM D 1003	%	>80
Resistenza allo strappo	DIN 53515	daN/cm ³	>50
Punto Vicat	NFT 51021	°C	50
Temperatura di resistenza		°C	+50/-35
Temperatura di rottura	DIN 5372	°C	-50
Protezione acustica	DIN 52210	Db	>35

Risultato della prova di sfregamento con:

Cotone	Acrilico	Poliammide
Carico trasferito 20nC	Non sviluppa scintilla	Carico trasferito 35 nC
Lunghezza 0,3 cm		Lunghezza 0,3 cm
Energia valutata 102 µj		Energia valutata 179 µj